



中华人民共和国国家标准

GB 18583—2001

室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

Indoor decorating and refurbishing materials—Limit of
harmful substances of adhesives

2001-12-10 发布

2002-01-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准中第3章为强制性内容,其余为推荐性条款。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D和附录E为规范性附录。

自2002年1月1日起,生产企业生产的产品应执行该国家标准,过渡期6个月;自2002年7月1日起,市场上停止销售不符合该国家标准的产品。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:上海橡胶制品研究所,中化化工标准化研究所,中国预防医学科学院环境卫生检测研究所,中国胶粘剂工业协会。

本标准参加起草单位:抚顺合乐化学有限公司,汉高粘合剂有限公司,深圳固强粘合剂有限公司,上海东和胶粘剂有限公司,江苏黑松林粘合剂厂。

本标准起草人:王丁林、金卫星、梅建、徐东群、沈忆华、李宪权、石玉香、龚辈凡。

本标准委托全国胶粘剂标准化技术委员会负责解释。

本标准2001年12月10日首次发布。

室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

1 范围

本标准规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害物质限量及其试验方法。
本标准适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂。

2 规范性引用文件

下列文件中条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 601—1988 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备

GB/T 606—1988 化学试剂 水分测定通用方法(卡尔·费休法)(eqv ISO 6353-1:1982)

GB/T 2793—1995 胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 13354—1992 液态胶粘剂密度的测定 重量杯法

3 要求

3.1 溶剂型胶粘剂中有害物质限量值应符合表 1 的规定。

表 1 溶剂型胶粘剂中有害物质限量值

项 目	指 标		
	橡胶胶粘剂	聚氨酯类胶粘剂	其他胶粘剂
游离甲醛/(g/kg) ≤	0.5	—	—
苯 ¹⁾ /(g/kg) ≤	5		
甲苯 + 二甲苯/(g/kg) ≤	200		
甲苯二异氰酸酯/(g/kg) ≤	—	10	—
总挥发性有机物/(g/L) ≤	750		

注: 1) 苯不能作为溶剂使用,作为杂质其最高含量不得大于表 1 的规定。

3.2 水基型胶粘剂中有害物质限量值应符合表 2 的规定。

表 2 水基型胶粘剂中有害物质限量值

项 目	指 标				
	缩甲醛类 胶粘剂	聚乙酸乙烯酯 胶粘剂	橡胶类 胶粘剂	聚氨酯类 胶粘剂	其他胶粘剂
游离甲醛/(g/kg) ≤	1	1	1	—	1
苯/(g/kg) ≤	0.2				
甲苯 + 二甲苯/(g/kg) ≤	10				
总挥发性有机物/(g/L) ≤	50				

4 试验方法

- 4.1 游离甲醛含量的测定按附录 A 进行；
- 4.2 苯含量的测定按附录 B 进行；
- 4.3 甲苯及二甲苯含量的测定按附录 C 进行；
- 4.4 游离甲苯二异氰酸酯含量的测定按附录 D 进行；
- 4.5 总挥发性有机物含量的测定按附录 E 进行。

5 检验规则

5.1 型式检验

本标准所列的全部要求均为型式检验项目。在正常情况下，每年至少进行一次型式检验。生产配方、工艺及原材料有重大改变或停产三个月后又恢复生产时应进行型式检验。

5.2 取样方法

在同一批产品中随机抽取三份样品，每份不小于 0.5 kg。

5.3 检验结果的判定

在抽取的三份样品中，取一份样品按本标准的规定进行测定，如果所有项目的检验结果符合本标准规定的要求，则判定为合格。如果有一项检验结果未达到本标准的要求时，应对保存样品进行复验，如果结果仍未达到本标准的要求时，则判定为不合格。

6 包装标志

用于室内装饰装修材料的胶粘剂产品，必须在包装上标明本标准规定的有害物质名称及其含量。

7 检验报告

检验报告应包括下列内容：

- a) 本标准名称和编号；
- b) 样品名称、生产单位及批号；
- c) 取样方法；
- d) 使用仪器名称及型号；
- e) 检验结果；
- f) 在检验过程中出现的异常情况；
- g) 检验人和检验日期。

附录 A

(规范性附录)

胶粘剂中游离甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法

A.1 范围

本方法适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂中游离甲醛含量的测定。

本方法适用于游离甲醛含量大于 0.005% 的室内建筑装饰装修用胶粘剂。

A.2 原理

水基型胶粘剂用水溶解,而溶剂型胶粘剂先用乙酸乙酯溶解后,再加水溶解。在酸性条件下将溶解于水中的游离甲醛随水蒸出。在 pH=6 的乙酸-乙酸铵缓冲溶液中,馏出液中甲醛与乙酰丙酮作用,在沸水浴条件下迅速生成稳定的黄色化合物,冷却后在 415.40 nm 处测其吸光度。根据标准曲线,计算试样中游离甲醛含量。

A.3 试剂

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

A.3.1 乙酸铵;

A.3.2 冰乙酸: $\rho=1.055\text{ g/mL}$;

A.3.3 乙酰丙酮: $\rho=0.975\text{ g/mL}$;

A.3.3.1 乙酰丙酮溶液:0.25%(体积分数),称取 25 g 乙酸铵(A.3.1),加少量水溶解,加 3 mL 冰乙酸(A.3.2)及 0.25 mL 乙酰丙酮(A.3.3),混匀后再加水至 100 mL,调整 pH=6.0,此溶液于 pH2~5 贮存,可稳定一个月。

A.3.4 盐酸溶液:1+5(V+V);

A.3.5 氢氧化钠溶液:30 g/100mL;

A.3.6 碘(I₂);

A.3.6.1 碘溶液: $c(\text{I}_2)=0.1\text{ mol/L}$,按 GB/T 601—1988 进行配制;

A.3.7 硫代硫酸钠溶液: $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)=0.1\text{ mol/L}$,按 GB/T 601—1988 进行配制。

A.3.8 淀粉溶液:1 g/100 mL,称 1 g 淀粉,用少量水调成糊状,倒入 100 mL 沸水中,呈透明溶液,临用时配制。

A.3.9 甲醛:质量分数为 36%~38%;

A.3.9.1 甲醛标准贮备液:取 10 mL 甲醛溶液(A.3.9)置于 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度。

A.3.9.2 甲醛标准贮备液的标定:吸取 5.0 mL 甲醛标准贮备液(A.3.9.1)置于 250 mL 碘量瓶中,加 0.1 mol/L 的碘溶液(A.3.6.1)30.0 mL,立即逐滴地加入 30 g/100 mL 氢氧化钠溶液(A.3.5)至颜色退到淡黄色为止(大约 0.7 mL)。静置 10 min,加入盐酸溶液(A.3.4)15 mL,在暗处静置 10 min,加入 100 mL 新煮沸但已冷却的水,用标定好的硫代硫酸钠溶液(A.3.7)滴定至淡黄色,加入新配制的 1 g/100 mL 的淀粉指示剂(A.3.8)1 mL,继续滴定至蓝色刚刚消失为终点。同时进行空白测定。按式(A.1)计算甲醛标准贮备液浓度 $c_{\text{甲醛}}$ 。

$$c_{\text{甲醛}} = \frac{(V_1 - V_2)c \times 15.0}{5.0} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

- $c_{\text{甲醛}}$ ——甲醛标准贮备液浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);
- V_1 ——空白消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL);
- V_2 ——标定甲醛消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL);
- c ——硫代硫酸钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
- 15.0——甲醛($1/2\text{HCHO}$)摩尔质量;
- 5.0——甲醛标准储备液取样体积,单位为毫升(mL)。

A. 3.9.3 甲醛标准溶液:用水将甲醛标准贮备液(A. 3.9.1)稀释成 $10.0 \mu\text{g/mL}$ 甲醛标准溶液。在 $2\text{C} \sim 5\text{C}$ 贮存,可稳定一周。

A. 3.10 磷酸;

A. 3.11 乙酸乙酯。

A. 4 仪器

A. 4.1 单口蒸馏烧瓶:500 mL;

A. 4.2 直形冷凝管;

A. 4.3 容量瓶:250 mL、200 mL、25 mL;

A. 4.4 水浴锅;

A. 4.5 分光光度计。

A. 5 分析步骤

A. 5.1 标准曲线的绘制

按表 A. 1 所列甲醛标准贮备液的体积,分别加入六只 25 mL 容量瓶(A. 4.3),加 0.25% 乙酰丙酮溶液(A. 3.3.1)5 mL,用水稀释至刻度,混匀,置于沸水中加热 3 min,取出冷却至室温,用 1 cm 的吸收池,以空白溶液为参比,于波长 415 nm 处测定吸光度,以吸光度 A 为纵坐标,以甲醛浓度 $c(\mu\text{g/mL})$ 为横坐标,绘制标准曲线,或用最小二乘法计算其回归方程。

表 A. 1 标准溶液的体积与对应的甲醛浓度

甲醛标准液(A. 3.9.3) (mL)	对应的甲醛浓度 ($\mu\text{g/mL}$)
10.00	4.0
7.50	3.0
5.00	2.0
2.50	1.0
1.25	0.5
0 ¹⁾	0 ¹⁾

注: 1) 空白溶液。

A. 5.2 样品测定

A. 5.2.1 水基型胶粘剂

称取 5.0 g 试样(精确到 0.1 mg),置于 500 mL 的蒸馏烧瓶中,加 250 mL 水将其溶解,再加 5 mL 磷酸,摇匀。

装好蒸馏装置,在油浴中蒸馏,蒸至馏出液为 200 mL,停止蒸馏。将馏出液转移到一 250 mL 的容量瓶中,用水稀释至刻度。取 10 mL 馏出液于 25 mL 容量瓶中,加 5 mL 乙酰丙酮溶液(A. 3.3.1),用水稀释至刻度,摇匀。将其置于沸水浴中煮 3 min,取出冷却至室温。然后测其吸光度。

A. 5.2.2 溶剂型胶粘剂

称取 5.0 g 试样(精确到 0.1 mg),置于 500 mL 的蒸馏烧瓶中,加入 20 mL 乙酸乙酯(A. 3. 11)溶解,然后加 250 mL 水,再加 5 mL 磷酸,摇匀。

装好蒸馏装置,在油浴中蒸馏,蒸至馏出液为 200 mL,停止蒸馏。将馏出液转移到一 250 mL 的容量瓶中,用水稀释至刻度。取 10 mL 馏出液于 25 mL 容量瓶中,加 5 mL 乙酰丙酮溶液(A. 3. 3. 1),用水稀释至刻度,摇匀。将其置于沸水浴中煮 3 min,取出冷却至室温。然后测其吸光度。

A. 6 结果表述

直接从标准曲线上读出试样溶液甲醛的浓度。

试样中游离甲醛含量 X , 计算公式为:

$$X = \frac{(c_t - c_b)Vf}{1\ 000m} \dots\dots\dots (A. 2)$$

式中:

X ——游离甲醛含量,单位为克每千克(g/kg);

c_t ——从标准曲线上读取的试样溶液中甲醛浓度,单位为微克每毫升($\mu\text{g}/\text{mL}$);

c_b ——从标准曲线上读取的空白溶液中甲醛浓度,单位为微克每毫升($\mu\text{g}/\text{mL}$);

V ——馏出液定容后的体积,单位为毫升(mL);

m ——试样的质量,单位为克(g);

f ——试样溶液的稀释因子。

附 录 B
(规范性附录)

胶粘剂中苯含量的测定 气相色谱法

B.1 范围

本方法规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中苯含量的测定方法。

本方法适用于苯含量在 0.02g/kg 以上的室内建筑装饰装修用胶粘剂。

B.2 原理

试样用适当的溶剂稀释后,直接用微量注射器将稀释后的试样溶液注入进样装置,并被载气带入色谱柱,在色谱柱内被分离成相应的组分,用氢火焰离子化检测器检测并记录色谱图,用外标法计算试样溶液中苯的含量。

B.3 试剂

B.3.1 苯:色谱纯;

B.3.2 N,N-二甲基甲酰胺:分析纯。

B.4 仪器

B.4.1 进样器:5 μ L 的微量注射器;

B.4.2 色谱仪:带氢火焰离子化检测器;

B.4.3 色谱柱:大口径毛细管柱:DB-1(30 m \times 0.53 mm \times 1.5 μ m),固定液为二甲基聚硅氧烷;

B.4.4 记录装置:积分仪或色谱工作站;

B.4.5 测定条件

B.4.5.1 汽化室温度:200 $^{\circ}$ C;

B.4.5.2 检测室温度:250 $^{\circ}$ C;

B.4.5.3 氮气:纯度大于 99.9%,硅胶除水,柱前压为 70 kPa(30 $^{\circ}$ C);

B.4.5.4 氢气:纯度大于 99.9%,硅胶除水,柱前压为 65 kPa;

B.4.5.5 空气:硅胶除水,柱前压为 55 kPa;

B.4.5.6 程序升温:初始温度 30 $^{\circ}$ C,保持时间 3 min,升温速率 20 $^{\circ}$ C/min,终了温度 150 $^{\circ}$ C,保持时间 5 min。

B.5 分析步骤

称取 0.2 g~0.3 g(精确至 0.1 mg)的试样,置于 50 mL 的容量瓶中,用 N,N-二甲基甲酰胺溶解并稀释至刻度,摇匀。用 5 μ L 注射器取 2 μ L 进样,测其峰面积。若试样溶液的峰面积大于表 1 中最大浓度的峰面积,用移液管准确移取 V 体积的试样溶液于 50 mL 容量瓶中,用 N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度,摇匀后再测。

B.6 标准溶液的配制

B.6.1 苯标准溶液:1.0 mg/mL

称取 0.100 0 g 苯,置于 100 mL 的容量瓶中,用 N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度,摇匀。

B.6.2 系列苯标准溶液的配制

按表 B.1 中所列苯标准溶液(B.6.1)的体积,分别加到六个 25 mL 的容量瓶中,用 N,N-二甲基甲酰胺稀释至刻度,摇匀。

表 B.1 系列标准溶液的体积与相应苯的浓度

移取的体积 (mL)	相应苯的浓度 ($\mu\text{g}/\text{mL}$)
15.00	600
10.00	400
5.00	200
2.50	100
1.00	40
0.50	20

B.6.3 系列标准溶液峰面积的测定

开启气相色谱仪,对色谱条件进行设定,待基线稳定后,用 5 μL 的注射器取 2 μL 标准溶液进样,测定峰面积,每一标准溶液进样五次,取其平均值。

B.6.4 标准曲线的绘制

以峰面积 A 为纵坐标,相应浓度 c ($\mu\text{g}/\text{mL}$) 为横坐标,即得标准曲线。

B.7 结果表述

直接从标准曲线上读取试样溶液中苯的浓度。

试样中苯含量 X , 计算公式为:

$$X = \frac{c_1 V f}{1\,000 m} \dots\dots\dots (\text{B.1})$$

式中:

X ——试样中甲苯含量,单位为克每千克(g/kg);

c_1 ——从标准曲线上读取的试样溶液中苯浓度,单位为微克每毫升($\mu\text{g}/\text{mL}$);

V ——试样溶液的体积,单位为毫升(mL);

m ——试样的质量,单位为克(g);

f ——稀释因子。

附录 C
(规范性附录)

胶粘剂中甲苯、二甲苯含量的测定 气相色谱法

C.1 范围

本方法规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中甲苯、二甲苯含量的测定方法。
本方法适用于甲苯含量在 0.02 g/kg 以上的室内建筑装饰装修用胶粘剂。
本方法适用于二甲苯含量在 0.02 g/kg 以上的室内建筑装饰装修用胶粘剂。

C.2 原理

试样用适当的溶剂稀释后,直接用微量注射器将稀释后的试样溶液注入进样装置,并被载气带入色谱柱,在色谱柱内被分离成相应的组分,用氢火焰离子化检测器检测并记录色谱图,用外标法计算试样溶液中的甲苯和二甲苯的含量。

C.3 试剂

- C.3.1 甲苯:色谱纯;
- C.3.2 间二甲苯和对二甲苯:色谱纯;
- C.3.3 邻二甲苯:色谱纯;
- C.3.4 乙酸乙酯:分析纯。

C.4 仪器

- C.4.1 进样装置:5 μ L 的微量注射器;
- C.4.2 色谱仪:带氢火焰离子化检测器;
- C.4.3 色谱柱:大口径毛细管柱;DB-1(30 m \times 0.53 mm \times 1.5 μ m),固定液为二甲基聚硅氧烷;
- C.4.4 记录装置:积分仪或色谱工作站;
- C.4.5 测定条件
 - C.4.5.1 汽化室温度:200 $^{\circ}$ C;
 - C.4.5.2 检测室温度:250 $^{\circ}$ C;
 - C.4.5.3 氮气:纯度大于 99.9%,硅胶除水,柱前压为 70 kPa(30 $^{\circ}$ C);
 - C.4.5.4 氢气:纯度大于 99.9%,硅胶除水,柱前压为 65 kPa;
 - C.4.5.5 空气:硅胶除水,柱前压为 55 kPa;
 - C.4.5.6 程序升温:初始温度 35 $^{\circ}$ C,保持时间 2 min,升温速率 20 $^{\circ}$ C/min,终了温度 150 $^{\circ}$ C,保持时间 5 min。

C.5 分析步骤

称取 0.2 g~0.3 g(精确至 0.1 mg)的试样,置于 50 mL 的容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并稀释至刻度,摇匀。用 5 μ L 注射器取 2 μ L 进样,测其峰面积。若试样溶液的峰面积大于表中最大浓度的峰面积,用移液管准确移取 V 体积的试样溶液于 50mL 容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀后再测。

C.6 标准溶液的配制

C.6.1 甲苯、间二甲苯和对二甲苯、邻二甲苯标准溶液:1.0 mg/mL、1.0 mg/mL、1.0 mg/mL

称取 0.100 0 g 甲苯、0.100 0 g 间二甲苯和对二甲苯、0.100 0 g 邻二甲苯,置于 100 mL 的容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀。

C.6.2 系列标准溶液的配制

按表 C.1 中所列标准溶液(B.6.1)体积,分别加入六个 25 mL 的容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀。

表 C.1 标准溶液(B.6.1)的体积与对应的浓度

移取的体积 (mL)	对应甲苯的浓度 ($\mu\text{g/mL}$)	对应间二甲苯和 对二甲苯的浓度 ($\mu\text{g/mL}$)	对应邻二甲苯的浓度 ($\mu\text{g/mL}$)
15.00	600	600	600
10.00	400	400	400
5.00	200	200	200
2.50	100	100	100
1.00	40	40	40
0.50	20	20	20

C.6.3 系列标准溶液峰面积的测定

开启气相色谱仪,对色谱条件进行设定,待基线稳定后,用 5 μL 的注射器取 2 μL 标准溶液进样,测定峰面积,每一标准溶液进样五次,取其平均值。

C.6.4 标准曲线的绘制

以峰面积 A 为纵坐标,相应浓度 c ($\mu\text{g/mL}$) 为横坐标,即得标准曲线。

C.7 结果表述

直接从标准曲线上读取试样溶液中甲苯或二甲苯的浓度。

试样中甲苯或二甲苯含量 X , 计算公式为:

$$X = \frac{c_i V f}{1\ 000 m} \dots\dots\dots (C.1)$$

式中:

X ——试样中甲苯或二甲苯含量,单位为克每千克(g/kg);

c_i ——从标准曲线上读取的试样溶液中甲苯或二甲苯浓度,单位为微克每毫升($\mu\text{g/mL}$);

V ——试样溶液的体积,单位为毫升(mL);

m ——试样的质量,单位为克(g);

f ——稀释因子。

附录 D

(规范性附录)

聚氨酯胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯含量的测定 气相色谱法

D.1 范围

本方法适用于室内建筑装饰装修用聚氨酯胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯含量的测定。

本方法能测定游离甲苯二异氰酸酯含量在 0.1g/kg 以上的室内建筑装饰装修用聚氨酯胶粘剂。

D.2 原理

试样用适当的溶剂稀释后,加入正十四烷作内标物。将稀释后的试样溶液注入进样装置,并被载气带入色谱柱,在色谱柱内被分离成相应的组分,用氢火焰离子化检测器检测并记录色谱图,用内标法计算试样溶液中甲苯二异氰酸酯的含量。

D.3 试剂

D.3.1 乙酸乙酯:加入 100 g 5 A 分子筛(D.3.4),放置 24 h 后过滤;

D.3.2 甲苯二异氰酸酯;

D.3.3 正十四烷:色谱纯;

D.3.4 5 A 分子筛:在 500℃ 的高温炉中加热 2 h,置于干燥器中冷却备用。

D.4 仪器

D.4.1 进样装置:5 μ L 的微量注射器;

D.4.2 色谱仪:带氢火焰离子化检测器;

D.4.3 色谱柱:大口径毛细管柱:DB-1(30 m \times 0.53 mm \times 1.5 μ m),固定液为二甲基聚硅氧烷;

D.4.4 记录装置:积分仪或色谱工作站;

D.4.5 测定条件

D.4.5.1 汽化室温度:160℃;

D.4.5.2 检测室温度:200℃;

D.4.5.3 柱箱温度:135℃;

D.4.5.4 氮气:纯度大于 99.9%,柱前压为 100 kPa(135℃);

D.4.5.5 氢气:纯度大于 99.9%,硅胶除水,柱前压为 65 kPa;

D.4.5.6 空气:硅胶除水,柱前压为 55 kPa。

D.5 分析步骤

D.5.1 内标溶液的制备

称取 1.000 6 g 正十四烷于 100 mL 的容量瓶中,用除水的乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀。

D.5.2 相对质量校正因子的测定

称取 0.2 g~0.3 g 甲苯二异氰酸酯于 50 mL 的容量瓶中,加入 5 mL 内标物,用适量的乙酸乙酯稀释,取 1 μ L 进样,测定甲苯二异氰酸酯和正十四烷的色谱峰面积。根据公式计算相对质量校正因子,相对质量校正因子(f')的计算公式为:

$$f' = \frac{W_i \cdot A_s}{W_s \cdot A_i} \quad \dots\dots\dots(D.1)$$

式中:

W_i ——甲苯二异氰酸酯的质量,单位为克(g);

W_s ——所加内标物质量,单位为克(g);

A_i ——甲苯二异氰酸酯的峰面积;

A_s ——所加内标物的峰面积。

D.5.3 试样溶液的制备及测定

称取 2 g~3 g 样品于 50 mL 容量瓶中,加入 5 mL 内标物,用适量的乙酸乙酯稀释,取 1 μ L 进样,测定试样溶液中甲苯二异氰酸酯和正十四烷的色谱峰面积。

D.6 结果表述

试样中游离甲苯二异氰酸酯含量 X ,计算公式为:

$$X = f' \frac{A_i}{A_s} \cdot \frac{W_s}{W_i} \times 1\,000 \quad \dots\dots\dots(D.2)$$

式中:

X ——试样中甲苯二异氰酸酯含量,单位为克每千克(g/kg);

f' ——相对质量校正因子;

W_i ——待测试样的质量,单位为克(g);

W_s ——所加内标物质量,单位为克(g);

A_i ——待测试样的峰面积;

A_s ——所加内标物的峰面积。

附录 E
(规范性附录)

胶粘剂中总挥发性有机物含量的测定方法

E.1 范围

本方法适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂中总挥发性有机物含量的测定。

E.2 原理

将适量的胶粘剂置于恒定温度的鼓风干燥箱中,在规定的时间内,测定胶粘剂总挥发物含量。用卡尔·费休法测定其中水分的含量。胶粘剂总挥发物含量扣除其中水分的量,即得胶粘剂中总挥发性有机物的含量。

E.3 试剂

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

E.3.1 卡尔·费休试剂。

E.4 仪器

E.4.1 鼓风干燥箱:温度能控制在 105 C ± 1 C;

E.4.2 卡尔·费休滴定仪。

E.5 分析步骤

E.5.1 总挥发分含量的测定

按 GB/T 2793—1995 规定的方法进行测定。

E.5.2 胶粘剂中水分含量的测定

按 GB/T 606—1988 规定的方法进行测定。

E.5.3 胶粘剂密度的测定

按 GB/T 13354—1992 规定的方法进行测定。

E.6 结果的表述

试样中总有机挥发物含量 X,计算公式为:

$$X = (W_{总} - W_{水})\rho \times 1\,000 \dots\dots\dots(E.1)$$

式中:

X——试样中总有机挥发物含量,单位为克每升(g/L);

$W_{总}$ ——总挥发分含量质量分数;

$W_{水}$ ——水分含量质量分数;

ρ ——试样的密度,单位为克每毫升(g/mL)。